

H345I Datenblatt Dünn Grob Widerstandsfähig

Bereich	Ergebnis	Testverfahren
Rückseitenträger	0,6 mm Folie	Messschieber-Methode
Klebstoff-Typ	Acryl-Lösungsmittel	K.A.
Dicke des Klebstoffs	0,1 mm	Messschieber-Methode
Gesamtdicke	0,7 mm	Messschieber-Methode
Muster	Zufällig modifizierte Prägung	K.A.
Schälhaftung auf Edelstahl, 20 Minuten Haltezeit N/25mm	13,7	FINAT FTMI
Schälhaftung auf rostfreiem Stahl, 24 Stunden Haltezeit N/25mm	16,2	FINAT FTMI
Zugfestigkeit N/25mm	312	Lloyd T5100, 500N Ladezelle
Dehnung bei Bruch	299%	Lloyd T5100, 500N Ladezelle
Einsatztemperatur	-40°C ~ 80°C	K.A.
Maximale Größe der Produktionsrolle	1260mm x 18.3m	K.A.
Lebensdauer (Monate)	12 bis 24	PSTC-9

Das unabhängige Testlabor von Adhesive Technical Services Ltd hat den Temperaturtest durchgeführt, England (Testergebnisse verfügbar)

Daten zum Reibungskoeffizienten

	Testergebnis für trockene Oberflächen	Testergebnis für nasse Oberflächen
EN16165:2021 Ergebnis Pendelprüfung (PTV)	1,02	0,47

Die oben genannten Tests wurden in Übereinstimmung mit dem Pendel durchgeführt. Die Tests wurden in einem anerkannten unabhängigen Reibungsprüfungslabor durchgeführt, und Kopienzertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Das Pendel ist ein dynamischer Test, für statische Tests haben wir auch Ergebnisse nach ASTM C 1028-96.

LRV-Testergebnisse

SKU (Farbe)	RAL	Pantone	Ø LRV	Bereich
H345I N (Schwarz)			0	0

Alle oben genannten Daten dienen nur als Referenz.

©Heskins Ltd 1997-2024

